



TECHNICKÉ INFORMACE

FÜLL UND FLÄCHENSPACHTEL

Obchodní značka:	ZERO Füll und Flächenspachtel
Materiál:	Práškový tmel pro spárové a plošné tmelení v interiéru dle DIN EN 13963 (tmel na spáry) a DIN EN 13279 (tmel na plošné tmelení)
Použití:	Vhodný pro špachtlovací práce na minerálních podkladech jako omítky, betobn, pórobeton, kámen apod. Taktéž pro tmelení sádkokartonových desek. Není vhodný na sklo, plasty, dřevo, kovy a disperzní podklady.
Odstín:	Carra bílá
Pojivo:	Sádra. metylceluosa
Vlastnosti:	Dobře vyplňuje, vítečně tuhne, je stabilní, nepropadává se, dobře se brousí.
Doba schnutí:	Závislá na síle nanesené vrstvy, teplotě a vlhkosti vzduchu.
Zpracování:	Balení 25 kg dostatečně ručně rozmíchat s 16 ltr vody. Dobře promíchat bez hrudek. Při vyplňování děr a prasklin nejdříve předvyplnit a po cca 2 – 3 min. doplnit. Malé chyby podkladu je možno ještě před vytvrzením pokropit a pomocí mokré houbičky odstranit. Dále je možné po dostatečném vyschnutí ZERO Füll und Flächenspachtel upravovat pomocí dalších výrobků ze sortimentu ZERO.
Doba zpracování:	Cca. 60 min. po rozdělání s čistou vodou při 20°C.
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spořeba:	1 kg ZERO Fugen und Flächenspachtel = cca. při síle 1mm na 1 m ²
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu:	Podklad musí být čistý a nosný. Mastnota, oleje, vosky, staré tapety, nesoudržné omítky apod. musí být bezebytku odstraněny. Silně savé a sprášující podklady musí být předem penetrovány pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S, ZERO Konzentrat F a dalšími vhodnými základními nátěry ZERO.
Poznámka:	Nemíchat s žádnými jinými materiály. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.