



TECHNICKÉ INFORMACE

INTERMATT AQUA ISOLIERWEISS

- Obchodní značka:** ZERO Inter matt Aqua Isolier weiss
- Materiál:** Izolační nátěrová hmota bez obsahu rozpouštědel.
- Použití:** Pro vnitřní použití jako izolační nátěr na stěny a stropy. Taktéž vhodný na hrubovláknité tapety a omítky.
- Odstín:** Bílý
- Pojivo:** Speciální pojiva
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,5 +/- 0,1
- Vlastnosti:** Bez zápachová, dobře izolující proti sazím, nikotinu, plochám zasaženým mastnotou, suchým skvrnám po vodě (nutno provést zkušební nátěr).
- Údaje dle DIN EN 13300:** Odolnost proti otěru za mokra: třída 2
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: třída 1 při vydatnosti 150 ml/m² = cca. 6,7 m²/l.
Stupeň lesku: Mat.
Max. velikost zrna: Jemné (< 100 μm)
- Doba schnutí:** Při relat. vlhkost vzduchu < 80% po min. 12 hod. dále přetiratelný. Při nepříznivých podmínkách se čas prodlužuje.
- Ředění:** Zpracovávat neředěné
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Spotřeba:** Od 150 ml/m² podle podkladu
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bez zbytku odstraněny. Nově omítnuté plochy fluátovat a omýt. U podkladů kde je třeba zajistit vyrovnání savosti a nosnost, penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (ZERO Konzentrat F). K vyrovnání podkladu lze použít ZERO Handspachtel.
- Skladba nátěru:** Izolační nátěr na staré nosné disperzní nátěry:
1 – 2x nanést ZERO Inter matt Aqua Isolier weiss. V některých případech je možné, že pro dostatečnou izolaci je třeba provést nátěr vícekrát. Důležité je dostatečné schnutí mezi jednotlivými vrstvami. Vysoká rel. vlhkost a nízká teplota schnutí prodlužuje!
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: gWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje max. 1 g/l VOC.

Tabulka nástřiku:

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění	Viskozita	Křížových nástřiků
	palce	mm					
Airtex + Aircoat:	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	Cca. 150	Cca. 5 – 10%		

Poznámka:

Nesmí být smícháván s jinými druhy materiálů!
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Nemíchat s ostatními materiály.