



TECHNICKÉ INFORMACE

WANDFARBE SCHWARZ

- Obchodní značka:** Wandfarbe schwarz
- Materiál:** Černá omyvatelná disperzní interiérová barva. Ideální pro stropy či stěny v prodejních a bytových interiérech.
- Použití:** Pro nátěry všech nosných podkladů v interiéru.
- Odstín:** Černý
- Pojivo:** Umělá pryskyřičná disperze
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,68 +/- 0,2 g/cm³
- Vlastnosti:** Dobře kryjící, lehce zpracovatelná, paroropustná.
- Údaje dle EN 13 300:** Odolnost proti otěru za mokra: Třída 3
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: Třída 1 při vydatnosti 150 ml/m² = cca 6,7 m²/l
Stupeň lesku: Mat
Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
- Doba schnutí:** Cca. 2 – 3 hodiny (Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu).
Po 12 hod. dále přetiratelný a po 6 dnech mechanicky odolný.
Celková vyzrállost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
- Ředění:** Vodou. Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik).
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbýtku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
- Skladba nátěru:** Na připravený podklad nanést ZERO Wandfarbe Schwarz, je-li třeba tak 2x.
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
- Tabulka nástřiku:**
- | | Velikost trysky | | Úhel stříkání | Tlak/bar | Ředění |
|-------------------|-----------------|-----------|---------------|----------|------------|
| | palce | mm | | | |
| Airles + Aircoat: | 0,021-0,026 | 0,53-0,63 | 40-80° | Cca. 150 | Cca. 5-10% |
- Poznámka:** Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. V případě tmavých odstínů barev může mechanické namáhání (škrábání, tahy rukou apod.) vést ke světlým pruhům (tzv. „kreslicímu efektu“). Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poradte s technikem ZERO.