



TECHNICKÉ INFORMACE

ARTDESIGN DECO-IN LASUR

Obchodní značka:	ZERO ArtDesign Deco-in Lasur
Materiál:	Disperzní lazura pro vnitřní použití.
Použití:	Na všechny nosné podklady v interiéru pro vysoce jakostní kreativní lazurovací malířské techniky.
Odstín:	20 standardních odstínů
Pojivo:	Umělá pryskyřičná disperze
Specifická hmotnost:	Cca. 1,13 +/- 0,05
Vlastnosti:	Lazuruje. Intezita je závislá na množství nanesené barvy. Doba pro zpracování cca 30 min. Vhodné pro podklady opatřené interiérovými nátěrovými hmotami na disperzní bázi.
Údaje dle EN 13300:	Spotřeba: Cca 100 - 160 ml/m ² podle techniky zpracování Stupeň lesku: Mat Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
Doba schnutí:	Po cca. 1 hod
Ředění:	ZERO ArtDesign Deco-in Verdünner slouží k nastavení lazury pro jednotlivé druhy technik.
Technika nanášení:	Tupováním, válečkováním, vytíráním apod.
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbýtku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru:	Záleží na požadovaném efektu a pracovním náčiní. Při větší požadované barevné intenzitě je třeba počítat s více pracovními kroky.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: IWb-200 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 200 g/l VOC.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.