



TECHNICKÉ INFORMACE

BUNTSTEINPUTZ

Obchodní značka:	ZERO Buntsteinputz
Materiál:	Omítka z umělé pryskyřice s barevným kamenným granulátem (dle DIN 15824, bez obsahu rozpouštědel.
Použití:	Na vnější a vnitřní stěny, s vysokým provozem, jako jsou např. sokly, schodiště, recepce, chodby, apod..
Značení:	CE
Odstín:	15 vzorů dle vzorkovnice ZERO.
Stupeň lesku:	Hedvábný mat
Pojivo:	Čistý akrylát
Zrnitost:	Cca. 1,8 mm
Vlastnosti:	Vysoce odolná povětrnostním vlivům a nárazům, dekorativní, světlostálá, bez prnutí, paropropustná, lehce zpracovatelná, bez zápachu. Třída reakce na oheň A2-s1, d0 Tloušťka suché vrstvy: > 400 µm E5 Maximální velikost zrna: velmi hrubá > 1 500 µm S4 Propustnost vodních par (hodnota sd): střední V2 Propustnost vody (hodnota w): střední < 0,5 W2
Doba schnutí:	Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 24 hod. suchá na povrchu. Plně proschlá po cca. 3 - 4 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
Ředění:	Připraveno k nanášení, neředit. Ředidlo voda.
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbytku odstraněny. Statické trhliny vyspravit dle stavebních předpisů (fixace skelnou tkaninou). Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Velmi savé a sprašující podklady penetrovat pomocí ZERO Tiefgrund Ti 77 nebo ZERO Grundierkonzentrat S (ZERO Konzentrat F). Nosné podklady podeřít s ZERO Streichputz (možnost probarvení).
Zpracování:	ZERO Buntsteinputz nanášet pomocí nerezového hladítka a ihned uhlazovat. Použití přírodního kamenného granulátu může být důvodem nepatrné barevné odchylky. Proto se doporučuje balení s odlišnými čísly šarže vzájemně promíchat. Z tohoto důvodu nemůže být brán zřetel na reklamaci barevného odstínu.
Technika nanášení:	Natahovat nerezovým hladítkem a okamžitě uhladit.
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Spotřeba:	Cca. 5,5 - 6 kg/m ² v případě, že je nanášeno 2x cca. 3,5 mm. Je-li nanášeno jednou je spotřeba cca. poloviční.
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem. Otevřená balení okamžitě uzavřít.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Nemíchat s jinými produkty. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.