



TECHNICKÉ INFORMACE

## CLASSIC MATTFINISH

- Obchodní značka:** Classic MattFinish
- Materiál:** Vysoce jakostní disperzní omyvatelná interiérová barva
- Odstín:** Bílý a tónovací báze tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
- Pojivo:** Speciální kombinace disperzních pryskyřic
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,49 g/cm<sup>3</sup>
- Vlastnosti:** Interiérová barva připravená ke zpracování; vysoce kryjící; lehce zpracovatelná; paropropustná; s perfektním rozlívem; snadno čistitelná a odolná znečištění; velmi dobře opravitelná; vhodná pro airless nástřik, s nejmenším možným obsahem škodlivých látek, bez rozpouštědel a změkčovadel.
- Údaje dle EN 13 300:** Odolnost proti otěru za mokra: Třída 1.  
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: třída 1 při vydatnosti 140 ml/m<sup>2</sup> = cca 7,1 m<sup>2</sup>/l  
Stupeň lesku: Hluboký mat  
Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
- Doba schnutí:** Cca. 2 – 3 hod. povrchově suchá, po 12 hod. dále přetiratelná, po 6 dnech mechanicky zatížitelná (Při +23°C teplota vzduchu a podkladu; rel. vlhkosti vzduchu 50%. Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí). Celková vyzrálост disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
- Ředění:** Připraveno k nanášení
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik)
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbývku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
- Skladba nátěru:** Na připravený podklad nanést ZERO Classic MattFinish, je-li třeba tak 2x
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
- Tabulka nástřiku:**
- |                   | Velikost trysky |  | Úhel stříkání | Tlak/bar | Ředění     |
|-------------------|-----------------|--|---------------|----------|------------|
|                   | palce           |  |               |          |            |
| Airles + Aircoat: | 0,021-0,026     |  | 40-80°        | Cca. 150 | Cca. 5-10% |
- Poznámka:** Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.