



TECHNICKÉ INFORMACE

DECO STYLE TRAVERTIN LASUR

Obchodní značka:	ZERO Deco Style Travertin Lasur
Materiál:	Vodou ředitelná lazura na silikátové bázi.
Použití:	Na ZERO Deco Style Travertin
Odstín:	Ve 3 odstínech travertinu cca. E032, D034, E054 podle ZERO Fassaden Collection podle způsobu nanesení.
Pojivo:	Vodní sklo / disperze
Specifická hmotnost:	Cca. 1,23
Vlastnosti:	Lazuruje. Intenzita je závislá na množství nanesené barvy. Doba pro zpracování cca 10 min. Vodoodpudivost zaručuje silikonová přísada.
Údaje dle EN 13 300:	Spotřeba: Cca 180 ml/m ² = cca 5,5 m ² /l. Stupeň lesku: Mat. Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ.
Spotřeba:	Dle naneseného množství 100 – 180 ml/m ²
Doba schnutí:	Po cca. 1 hod. suchý, dále přetíratelný po cca. 12 hod.
Ředění:	Se ZERO Deco Style Fixativ
Technika nanášení:	Natíráním štětcem a vytíráním houbou.
Teplota při zpracování:	Min. + 8 °C vzduch a podklad
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné podklady konzultujte s technikem ZERO.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: IWb-200 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 200 g/l VOC.
Poznámka:	Vyvarujte se kontaktu materiálu s pokožkou (při potřísnění omyjte okamžitě vodou). Sklo, dlažbu a veškeré plochy na minerální bázi velmi dobře zakrýt, neboť při potřísnění může dojít k trvalému poškození povrchu! Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.