



TECHNICKÉ INFORMACE

FUNGIZID ASF

- Obchodní značka:** ZERO Fungicid ASF
- Materiál:** Omyvatelná protiplísňová disperzní interiérová barva
- Použití:** Pro nátěry všech nosných podkladů v interiéru, především v prostorách (nemocnice, koupelny, apod.), kde je třeba zabránit tvorbě plísni a nevhodných bakterií.
- Odstín:** Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
- Pojivo:** Umělá pryskyřičná disperze
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,5 +/- 0,2
- Vlastnosti:** Omyvatelná, bez obsahu rozpouštědel, snadno zpracovatelná, vysoce kryjící, s vysokou bělostí a paropropustností, s účinkem proti tvorbě plísni a hub.
- Údaje dle EN 13300:** Odolnost proti otěru za mokra: Třída 3
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: Třída 1 při vydatnosti 150 ml/m² = cca 6,7 m²/l
Stupeň lesku: Mat.
Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
- Doba schnutí:** Cca. 2 – 3 hodiny (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
- Ředění:** Vodou
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad.
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbýtku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vodou. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrukartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
- Skladba nátěru:** Na připravený podklad nanést nejméně 2x ZERO Fungizid ASF
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
- Tabulka nástřiku:**
- | | Velikost trysky | | Úhel stříkání | Tlak/bar | Ředění |
|-------------------|-----------------|-----------|---------------|----------|------------|
| | palce | mm | | | |
| Airles + Aircoat: | 0,021-0,026 | 0,53-0,63 | 40-80° | Cca. 150 | Cca. 5-10% |
- Poznámka:** Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.