



TECHNICKÉ INFORMACE

INTERMATT SPEZIAL

- Obchodní značka:** ZERO Intermatt Spezial
- Materiál:** Izolační barva na bázi rozpouštědel; s baktericidními a fungicidními vlastnostmi. TÜV certifikát pro použití v potravinářských prostorech.
- Použití:** Pro interiérové izolační nátěry stěn a stropů; proti skvrnám po nikotinu, vodě, mastnotě, např. v pekárnách masných provozech, kuchyních, či potravinářských výrobních provozech.
- Odsín:** Bílý
- Stupeň lesku:** Mat
- Pojivo:** Speciální pojiva
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,6 +/- 0,2
- Vlastnosti:** Velmi dobře izolující proti skvrnám po vodě, mastnotě a nikotinu; paropropustná; bez prutí; mrazuvzdorná; odolná čištění. Před aplikací a schnutím odstraňte z dosahu potraviny. Kvalitní izolace vyžaduje vytvoření neporézního filmu. Při náročných podmínkách izolujte vícekrát.
- Doba schnutí:** 4 - 5 hod., po 24 hod. dále zpracovatelná (záleží na teplotě a vlhkosti vzduchu).
- Ředění:** S ZERO Intermat Verflüssiger max. 3%.
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem
- Teplota při zpracování:** Min. 0 °C když je podklad suchý a bez námrazy.
- Spotřeba:** Cca. 150 - 200 ml/m²
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem
- Čištění nářadí:** Okamžitě po použití terpentýnem.
- Příprava podkladu:** Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nově omítnuté plochy fluátovat a omýt. U podkladů kde je třeba zajistit vyrovnání savosti a nosnost, penetrovat pomocí ZERO Konzentrat F v poměru 1:4 s vodou.
- Skladba nátěru:** Na podklad s vyrovnanou savostí nanést 1 – 2 nátěry ZERO Intermatt Spezial.
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: iLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 500 g/l VOC.
- Tabulka nástřiku:**
- | | Velikost trysky | | Úhel stříkání | Tlak/bar | Ředění | Viskozita | Křížových nástřiků |
|-------------------|-----------------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------|--------------------|
| | palce | mm | | | | | |
| Airles + Aircoat: | 0,021-0,026 | 0,53-0,63 | 40-60° | Cca. 150 | Cca. 5 – 10% | | |
- Poznámka:** Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. Nemíchat s ostatními materiály.