



TECHNICKÉ INFORMACE

KC – SIL PUTZ AUSSEN

Obchodní značka:	ZERO KC – Sil Putz Aussen
Materiál:	Hlazená dekorativní omítka na silikon slikačové bázi pro vnější i vnitřní použití.
Použití:	Pro dekorativní úpravy povrchů zdiva fasád, zateplovacích systémů apod..
Odstín:	Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku:	Mat
Pigmenty:	Oxid titaničitý a speciální plniva.
Zrnitost:	1,5 mm a 2 mm
Vlastnosti:	Odolná povětrnostním vlivům, mechanickému poškození nárazy a dešti, odolná alkalitě, snadno zpracovatelná, odolná agresivnímu ovzduší, paropropustná, bez tvorby mikrotrhlin. Aktivně působící proti řasám a houbám.
Doba schnutí:	Cca. 5 hod. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). Plně vytvrzená po 3 – 4 dnech.
Ředění:	Vodou.
Technika nanášení:	Natahování nerezovým hladítkem (nanést na sílu zrna). „Zatočení“ pomocí plastového hladítka.
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Spotřeba:	1,5 mm: cca. 2,6 – 2,8 kg/m ² 2 mm: cca. 2,9 – 3,2 kg/m ²
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbýtku odstraněny. Statické trhliny vyspravit dle stavebních předpisů (fixace skelnou tkaninou). Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Velmi savé a sprašující podklady penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S. Ostatní vhodné podklady opatřit nátěrem ZERO Putzgrund (probarvený kotevní nátěr). Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru:	Jako konečnou vrstvu na připravený podklad nanést ZERO KC - Sil Putz Aussen a upravit pomocí plastového hladítka.
Údaje dle EN 1062-1:	Síla suchého filmu > 400 μ E ₅ Max. velikost zrna: Velmi hrubé < 1.500 μ S ₄ S _d hodnota vysoká V ₁ W hodnota střední < 0,5 W ₂
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. Biocidní materiály používejte obezřetně.