



TECHNICKÉ INFORMACE

MULTICOLOR ISOLIERGRUND LH

- Obchodní značka:** ZERO Multicolor Isoliergrund LH
- Materiál:** Bílý izolační základ s obsahem rozpouštědel
- Použití:** Pro vnitřní izolační nátěry stěn v systému ZERO Multicolor. Vhodný pro všechny nosné podklady jako beton, zdivo, omítky, staré nátěry apod.
- Odstín:** Bílý
- Supeň lesku:** Mat
- Pojivo:** Speciální polymerová pryskyřice
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,5 +/- 0,2
- Vlastnosti:** Izoluje proti prostupu látek jenž by mohly ovlivnit barevnost následných vrstev; snadno zpracovatelný; je bez zápachu; určen pro nátěry v interiéru.
- Doba schnutí:** Cca. 4 – 5 hodin, po 24 hod. dále zpracovatelný (při + 20°C a 65% rel. vlhkosti vzduchu)
- Ředění:** Neředit
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem
- Teplota při zpracování:** Min. +5 °C podklad a vzduch
- Spotřeba:** Cca. 200 - 250 ml/m²
- Skladování:** V chladu a suchu
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití terpentínem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezzbytku odstraněny. Nové omítky fluátovat a omýt. Silně savé omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo Konzentrat F (poměr ředění naleznete v technických informacích). Podklad musí být stejnoměrně savý!
- Skladba nátěru:** Na připravený podklad nanést 1 – 2x
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: iLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 500 g/l VOC.

Tabulka nástřiku:

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění	Viskozita*	Křížových nástřiků
	palce	mm					
Airles + Aircoat:	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	Cca. 150	Cca. 5-10%		

Poznámka:

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.