



TECHNICKÉ INFORMACE

## PUR LACK HG

<b>Obchodní značka:</b>	PUR Lack HG																						
<b>Materiál:</b>	Dvousložkový pololesklý polyuretanový ochranný nátěr.																						
<b>Použití:</b>	Na vysoce namáhané plochy v průmyslu uvnitř i venku jako je kov, dřevo, betony apod.																						
<b>Odstín:</b>	Bezbarvý, bílý a možnost tónování																						
<b>Stupeň lesku:</b>	Vysoký lesk a pololesk																						
<b>Pojivo:</b>	Akrylát – isocyanat																						
<b>Pigment:</b>	Chemicky stálé pigmenty																						
<b>Specifická hmotnost:</b>	Bezbarvý cca. 0,85 – 0,90, barevný 1,05 – 1,3																						
<b>Vlastnosti:</b>	Vysoce odolný proti oděru, velmi pevný, odolný chemikáliím (viz. poznámky), chránící proti korozi, odolný pojezdů vysokozdvížných vozíků.																						
<b>Vhodné tónovací pasty:</b>	Vzájemně mísitelný mezi sebou a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.																						
<b>Doba schnutí:</b>	Po cca. 2 hod. zaschlý proti prachu, celkově proschlý po cca 12 – 24 hod., plně zatížitelný po cca. 7 – 10 dnech (podle teploty a vlhkosti vzduchu).																						
<b>Ředění:</b>	Pouze s ZERO PUR Verdünnung, max. 10%																						
<b>Technika nanášení:</b>	Štětcem, válečkem, stříkáním																						
<b>Teplo při zpracování:</b>	Min. +5 °C vzduch i podklad, při nižší teplotě vzduchu musí být zároveň i nižší vlhkost vzduchu. Optimální je +20 °C, výrazně vyšší teplota značně zkracuje dobu zpracovatelnosti.																						
<b>Spotřeba:</b>	Cca. 100 – 150 ml/m <sup>2</sup> na jednu vrstvu																						
<b>Doba zpracovatelnosti:</b>	Cca. 8 hod. (namíchaná směs)																						
<b>Skladování:</b>	Při cca. 20 °C lze skladovat po dobu cca. 12 měsíců																						
<b>Čištění nářadí:</b>	Okamžitě po použití s nitro ředitlem																						
<b>Příprava podkladu:</b>	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. U betonu a cement obsahujících omítka mechanicky očistit cementové vyplaveniny, nebo natřít 10% kyselinou solnou a následně omýt. Chybou na podkladu vyspravit vhodným materiélem. Železo a kov odmastiť a odrezit (opískovat).																						
<b>Zpracování:</b>	Základní nátěr provést s ZERO PUR Haftgrund a konečný nátěr 1 – 2x s ZERO PUR Lack HG. Při opravném nátěru podklad odmastiť, přebrouosit do matu a 1 – 2x nanést PUR Lack HG.																						
<b>Tabulka nástříku:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Velikost trysky</th><th>Tlak/bar</th><th>Ředění</th><th>Viskozita*</th><th>Křížových nástříků</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vysoký tlak:</td><td>1,2 – 1,5</td><td>Cca. 3 - 4</td><td>Cca. 10%</td><td>Cca. 25 s</td><td>1 1/2</td></tr><tr><td>Nízký tlak:</td><td>1,5</td><td></td><td>Cca. 10%</td><td>Cca. 25 s</td><td>2</td></tr></tbody></table>						Velikost trysky	Tlak/bar	Ředění	Viskozita*	Křížových nástříků	Vysoký tlak:	1,2 – 1,5	Cca. 3 - 4	Cca. 10%	Cca. 25 s	1 1/2	Nízký tlak:	1,5		Cca. 10%	Cca. 25 s	2
	Velikost trysky	Tlak/bar	Ředění	Viskozita*	Křížových nástříků																		
Vysoký tlak:	1,2 – 1,5	Cca. 3 - 4	Cca. 10%	Cca. 25 s	1 1/2																		
Nízký tlak:	1,5		Cca. 10%	Cca. 25 s	2																		
	* měřeno výtokovým pohárem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.																						
<b>EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:</b>	Kategorie: jLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 500 g/l VOC.																						
<b>Poznámky:</b>	PUR Lack HG je odolný těmto látkám: Alifatickým uhlovodíkům, pivu, vínu, mléku, teplé motorové naftě, destilované vodě, mořské vodě, moči, čisticím prostředkům, 10% kyselině solné a sírové, 10% hydroxidu draselnému a sodnému louhu. Částečně odolný: Hydraulickým olejům, alkoholu. Není odolný: Esteru, kyselině mravenčí, kyselině octové a aromátům. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmírkách, se vždy poradte s technikem ZERO.																						