



TECHNICKÉ INFORMACE

RENOTOP HOUSEPAINT

Obchodní značka:	ZERO RenoTop Housepaint – Seidenmatt / Metallic
Materiál:	Hedvábně matná nebo metalická, vysoce elastická multifunkční nátěrová hmota odolná alkalitě. S aktivně působícími složkami proti napadení fasády řasami a houbami (Seidenmatt).
Použití:	Pro vnější i vnitřní vysoce odolné nátěry omítek, rozměrově nestálého dřeva, betonu, vláknocementu, zdiva, starých elastických systémů, neželezných kovů, tvrdého PVC, hrázdění, zateplovacích systémů a renovačních nátěrů pórobetonu. Metalická varianta navíc pro patinační, či dekorativní úpravy povrchů.
Odstín:	Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. Dále v 70 metalických odstínech dle vzorkovnice ZERO Lacksystem.
Stupeň lesku:	Hedvábný mat nebo metalický
Pojivo:	Speciální siloxan s čistým akrylátém
Specifická hmotnost:	Cca. 1,25 +/- 0,1 (Seidenmatt) g/cm ³ , Cca. 1,05 +/- 0,1 (Metallic base M) g/cm ³
Vlastnosti:	Aktivně působí proti řasám a plísním (Seidenmatt).
Údaje dle EN 1062-1:	G ₂ / E ₂ / S ₁ / V ₂ / W ₃ / C ¹
Doba schnutí:	Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 2 – 3 hod. suchý na povrchu. Po 12 hod. dále přetiratelná.. Celková vyzrállost po cca. 28 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
Ředění:	Připraveno k nanášení.
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním, nástřikem s WAGNER FinishControl 5000 nebo obdobným.
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spořeba:	Cca. 120 ml/m ² na jeden nátěr (Seidenmatt) Cca. 100 ml/m ² na jeden nátěr (Metallic)
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu:	Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenósné staré nátěry musí být bezvýtku odstraněny. Nově omítnuté plochy fluátovat a omýt. U podkladů, kde je třeba zajistit vyrovnání savosti a nosnost, penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Konzentrat F. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru:	2 x natřít s ZERO RenoTop Housepanit neředěným. Upozornění: U ploch zasažených výronem solí není zaručena přilnavost.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	RenoTop Housepaint - Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 11,5 g/l VOC. RenoTop Housepaint Metallic - Kategorie: cWb-130 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 59 g/l VOC.
Poznámka:	Obsahuje biocidní látky, používat opatrně. Odstín zlatý, stříbrný a měď by měli být použity na plochy se strukturou, neboť na hladkých plochách mohou zanechávat stopy po válečku. Je možno též na hladkých plochách použít jiných malířských technik. Použití tmavých odstínů s hodnotou světlosti <20 (HBW 100 = bílá, HBW 0 = černá) je zvláště nevhodné pro izolační fasády (ETICS s EPS izolačními deskami) kvůli vysokým teplotám povrchu cca. 70 ° C, což je pro tyto systémy kritické. Na přání je možné vyrobiť tyto vybrané kritické odstíny z fasádní vzorkovnice ZERO Farbtonfächer 375 pomocí speciálních pigmentů, které odrážejí velké části slunečního záření a tím výrazně snižují ohřev povrchu fasády. Tónování je prováděno na objednávku cca do 3 pracovních dnů. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poradte s technikem ZERO.