



TECHNICKÉ INFORMACE

TOPTEX FÜLLER SLF

- Obchodní značka:** Toptex Füller SLF
- Materiál:** Oděruvzdorná disperzní nátěrová hmota.
- Použití:** Jako mezinátěr na sklovláknité tapety ZERO Toptex pro následné povrstvení nátěrovými hmotami ZERO. Využitelná taktéž v potravinářských prostorách (TUV – certifikát).
- Odstín:** Bílý
- Stupeň lesku:** Mat
- Pojivo:** Umělohmotná disperze
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,5 +/- 0,2
- Vlastnosti:** Dobře kryjící, lehce zpracovatelná, přátelská k životnímu prostředí, bez obsahu škodlivých látek rozpouštědel a změkčovadel (TUV – certifikát).
- Doba schnutí:** Cca. 2 – 3 hodiny, (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Plně vyzrálá po 28 dnech.
- Ředění:** Vodou
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem.
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad.
- Spotřeba materiálu:** 200 – 300 ml/m² na jeden nátěr.
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
- Příprava podkladu:** Sklovláknité lože z ZERO Toptex Kleber SLF, nebo ZERO Select Gewebekleber 160.
- Skladba nátěru:** Mezinátěr s ZERO Füller SLF, popřípadě 2x.

Tabulka nástřiku:

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění	Viskozita*	Křížových nástřiků
	palce	mm					
Airles + Aircoat:	0,023-0,031	0,53-0,79	40-80°	Cca. 150	Cca. 5 - 10%		

EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:

Kategorie: dWb-130 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.

Poznámka:

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.