



TECHNICKÉ INFORMACE

TOPTEX KLEBER SLF

- Obchodní značka:** Toptex Kleber SLF
- Materiál:** Pastovité vodní lepidlo na bázi umělohmotné disperze.
- Použití:** Pro pokládku širokého spektra tapet jako jsou sklovláknité, těžké, textilní, papírové, vinylové atd.; Bez obsahu změkčovadel, rozpouštědel a škodlivých látek; jak pro ruční, tak strojní zpracování.
- Odstín:** Transparentní
- Pojivo:** Speciální umělohmotná disperze
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,0 +/- 0,1
- Vlastnosti:** Speciální lepidlo s vysokou lepivostí za mokra, snadno zpracovatelné, přátelské k životnímu prostředí, bez obsahu, škodlivin, rozpouštědel a změkčovadel.
- Doba schnutí:** Podle teplota a vlhkosti vzduchu dále zpracovatelné po cca. 24 hod. (při + 20 °C a běžné vlhkosti).
- Ředění:** Pokud je třeba, vodou
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, airless nástřikem
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Spořeba:** Cca. 400 – 500 g/m² podle druhu sklovláknité tapety
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbytku odstraněny. Nosné staré nátěry, omítky a savé podklady penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích).
- Skladba nátěru:** Tapetu pokládat do vlhkého gelu lepidla (možnost korekce).

Tabulka nástřiku:

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění	Viskozita*	Křížových nástřiků
	palce	mm					
Airles + Aircoat:	0,021-0,031	0,53-0,79	40-60°	Cca. 160			

- Poznámka:** Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.