



TECHNICKÉ INFORMACE

## WANDFARBE 2000 SLF

- Obchodní značka:** Wandfarbe 2000 SLF
- Materiál:** Omyvatelná disperzní interiérová barva; matná; bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel.
- Použití:** Pro nátěry všech nosných podkladů v interiéru a to i potravinářských prostorech.
- Odstín:** Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
- Pojivo:** Umělá pryskyřičná disperze.
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,5 +/- 0,2 g/cm<sup>3</sup>
- Vlastnosti:** Dobře kryjící; snadno zpracovatelná; paropropustná; omyvatelná; bez obsahu rozpouštědel, škodlivin, změkčovadel; vhodná pro airless nástřik; ideální malířská kvalita, vhodné do potravinářských prostor.
- Údaje dle DIN EN 13300:** Odolnost proti otěru za mokra: třída 3  
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: třída 1 při vydatnosti 150 ml/m<sup>2</sup> = cca. 6,7 m<sup>2</sup>/l.  
Stupeň lesku: Mat.  
Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
- Doba schnutí:** Cca. 2 – 3 hodiny (Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu).  
Po 12 hod. dále přetíratelný a po 6 dnech mechanicky odolný.  
Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
- Ředění:** Vodou. Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik).
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezebytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokarton nebo sádrové stěrky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP.
- Skladba nátěru:** Na připravený podklad nanést ZERO Wandfarbe 2000 SLF, je-li třeba tak 2x.
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.

**Tabulka:**

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění	Viskozita*	Křížových nástřiků
	palce	mm					
Airles + Aircoat:	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	Cca. 150	Cca. 5-10%		

**Poznámka:**

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.