



TECHNICKÉ INFORMACE

WANDMATT ES SLF MAXX POWER

- Obchodní značka:** Wandmatt ES SLF MaxX Power
- Materiál:** Omyvatelná jednovrstvá disperzní interiérová barva, matná.
- Použití:** Pro nátěry všech nosných podkladů v interiéru. Ideální k využití v prostorách se zvýšeným provozem jako jsou obchody, nemocniční zařízení, operační sály, restaurace, a to i v potravinářských prostorech, nebo v exklusivních prostorech domů kde je kladen důraz na zdravé bydlení, či na tenkovrstvé nátěry akustických panelů či sklovláknitých tapet; apod.
- Odstín:** Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
- Pojivo:** Disperze syntetické pryskyřice dle DIN 55945
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,5 +/- 0,2 g/cm³
- Vlastnosti:** Jednovrstvá; paropropustná; vysoce kryjící; bez zápachu; lehce zpracovatelná; vhodná pro airless nástřik; ,bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel. Odolná běžným dezinfekčním prostředkům dle certifikace.
- Údaje dle EN 13 300:** Odolnost proti otěru za mokra: Třída R 1.
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: H₁₀ třída 1 při vydatnosti 140 ml/m² = cca 7,1 m²/l.
Stupeň lesku: G4 hluboký mat
Max. velikost zrna: S1 jemné < 100 μ
- Doba schnutí:** Cca. 2 – 3 hod. povrchově suchá, po 12 hod. dále přetíratelná, po 6 dnech mechanicky zatížitelná (Při +23°C teplota vzduchu a podkladu; rel. vlhkosti vzduchu 50%. Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí). Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech dle EN 13300.
- Ředění:** Připraveno k nanášení. Ředit čistou vodou pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik)
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbýtku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
- Skladba nátěru:** Na připravený podklad nanést ZERO Wandmatt ES SLF MaxX Power, je-li třeba tak 2x
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.

Tabulka nástřiku:

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění
	palce	mm			
Airles + Aircoat:	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	Cca. 150	Cca. 5-10%

Poznámka:

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.